

Лаборатория аналитических испытаний
Участок химического анализа

Протокол № 1953А определения химического состава

Дата оформления протокола: 21.03.2024

Взамен протокола № 1953 от 20.03.2024 Основание: служ. зап. № КИЦ/0374-01Е от 22.03.2024

Дата проведения испытания: 20.03.2024

По заказу № 10829 от 18.03.2024

Заказчик: цех 16

Обозначение НД на поставку: Результаты фактические

Номер плавки, номер партии	Обозначение образца	Марка сплава	Результат испытаний — массовая доля химического элемента, %											Соответствие НД	
			Ti	V	Al	Mo	Cr	Fe	Si	Sn	Zr	Mn	—		—
1 ШЛАМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН "ЕХАНСОН"	1	ШЛАК	76,0	1,78	3,13	0,050 - 0,075	<0,010	0,50 - 0,70	0,39 - 0,73	0,011	<0,010	<0,010	—	—	Фактический рез-тат
Примечание — Результат испытаний, отображенный на сером фоне, не соответствует требованиям НД.															

Метод испытаний: Al, Cr, Fe, Mn, Mo, Si, Sn, Ti, V, Zr - Методика не разработана (Результаты ориентировочные);

Средства испытаний: Спектрометр эмиссионный SPECTRO ARCOS зав. № 129633/10 свидетельство о поверке № С-СЕ/05-09-2023/276667742 до 04.09.2024

Сдаточное испытание. Испытание для других целей.

ненужное вычеркнуть

Примечания: —

Испытания провели: Ермошкина Ю. В.

Протокол оформил: _____
Фамилия подпись
 лаборант Лукоянова В. В. _____
должность Фамилия подпись

Оттиск личного штампа:



Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
 Без оттиска личного штампа и подписи ответственного лица протокол является недействительным.
 Протокол с исправлением является недействительным. Частичное воспроизведение протокола не допускается.
 Подделка протокола влечет уголовную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.